

Permasolid® Barniz HS Diamond 8450



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Un barniz de alta calidad que cumple con los requisitos de COV de 600 g/l (5 lbs/gal) diseñado para reparaciones de vehículos acabados con un barniz resistente a arañazos OEM. El barniz Permasolid® HS Diamond 8450 proporciona una excelente fluidez y nivelación y es fácil de pulir.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Barniz Permasolid® HS Diamond 8450

ENDURECEDORES PERMASOLID VHS

Endurecedor Permasolid® VHS 3240 Lento

REDUCTORES

Permacron® Dura Plus 8580,
Reductor Permacron® 3363 Medio o
Reductor Permacron® 3365 Lento

Para conocer la selección óptima de reductores, consulte la ficha técnica número 780.0.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Componente	Volumen
8450	3
3240	1
8580 / 3363 / 3365	+0-5%

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

68°F/20°C, DIN 4

- Aplicación en 1,5 capas: 18-20 segundos
- Aplicación en 2 capas: 16-18 segundos

VIDA ÚTIL

Aproximadamente 1,5 -2 horas a 68°F/20°C cuando está listo para pulverizar.



APLICACIÓN

SUSTRATOS

Capa base Permacron® serie 293/295
Permahyd® Hi-TEC 480
Capa de acabado OEM o existente totalmente curada (no reversible)

PREPARACIÓN DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

HVLP	1.3-1.4 mm
Eficiencia de transferencia aprobada	1.2-1.3 mm

Consulte al fabricante de la pistola y la legislación local vigente para conocer las recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.

APLICACIÓN

- Opción 1: Aplicar 1 capa media seguida de 1 capa completa sin oreo intermedio.
- Opción 2: Aplique 2 capas con aproximadamente 5-15 minutos de oreo entre capa y capa.

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO

Película seca de 2.0 a 2.5 mils de espesor



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

Tiempo de secado a 68°F/20°C:

Libre de polvo: De 70 a 80 minutos

Seco para el montaje: De 4 a 6 horas

Tiempo hasta la entrega: 12 horas

HORNEADO A BAJA TEMPERATURA

Tiempo de oreo: Alrededor de 5 a 15 minutos

Tiempo de secado a la temperatura objetivo del metal: 20 a 35 minutos a 140°F/ 60°C

CAPA ADICIONAL DE APLICACIÓN/REPARACIÓN

El barniz se puede volver a aplicar en cualquier momento después del ciclo de horneado. Si se vuelve a aplicar después de 24 horas, lijar con grano 1200-1500



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría de recubrimiento: Recubrimiento transparente

COV máx. (AP / LE): 467 g/l; 3.9 lbs/gal

Peso medio por galón: 985,7 g/l; 8.23 lbs/gal

Peso medio (%) de volátiles: 46.6%

Peso medio (%) de agua: 0.0%

Peso medio (%) de solventes exentos: 0.0%

Vol. medio (%) de agua: 0.0%

Volumen medio % de solventes exentos: 0.0%

Cobertura teórica: 748.5 pies cuadrados a 1 mil

Cobertura teórica según el grosor de película recomendado: 299–374 pies cuadrados

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE LOS COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre los COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos sobre los COV en su zona.



SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Julio de 2022