



Barniz Imron® EZ-3460S™



GENERALIDADES

DESCRIPCIÓN

Un barniz de poliuretano de dos componentes, fácil de limpiar, con 3,5 lb./gal (420 g/l) de COV, diseñado para re acabados generales. Ofrece excelentes propiedades de limpieza (resistente a la suciedad, el alquitrán de la carretera y la savia de los árboles), durabilidad y resistencia química.

USOS SUGERIDOS

Diseñado para reparaciones generales.

RECOMENDADO PARA USAR SOBRE

Capa base Imron Elite (Calidad EB)
Capa base Imron Elite Productive (Calidad EW)
Capa base Imron Elite Express (Calidad EG)
Capa de acabado Imron Elite de una etapa (Calidad EA)
Capa de acabado Imron Elite Productive de una etapa (Calidad EX)
Capa de acabado Imron Elite Express de una etapa (Calidad EF)

NO RECOMENDADO PARA

Servicio de inmersión o sobre esmaltes alquídicos, esmaltes acrílicos o acabados lacados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Resistencia química	EXCELENTE
Resistencia a la humedad	EXCELENTE
Resistencia a la intemperie	EXCELENTE
Resistencia a los ácidos	EXCELENTE
Resistencia a los álcalis	EXCELENTE
Resistencia a los solventes	EXCELENTE
Resistencia a la abrasión	EXCELENTE
Flexibilidad	EXCELENTE

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Revuelva bien el barniz antes de la activación. Combine los componentes y mezcle bien. Filtre el material antes de la aplicación por pulverización.

Componentes	Partes por volumen
Barniz Imron EZ-3460S	3
Activador Imron EZ-3461S™	1

ADITIVOS

Para prolongar la vida útil y mejorar el tiempo de secado:

Agregue hasta 2 onzas de acelerador 389S™ por cada galón activado.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN INICIAL

12-14 segundos con copa Zahn No. 3



TIEMPO DE INDUCCIÓN

No requiere tiempo de inducción.

VIDA ÚTIL - 70 °F (21 °C)

2 horas con la activación

2-4 horas con acelerador 389S™



APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplique si la temperatura del material, sustrato o ambiente es inferior a 50 °F (10 °C) o superior a 110 °F (43 °C). El sustrato debe estar al menos 5 °F (3 °C) por encima del punto de rocío. La humedad relativa debe estar por debajo del 90%. Para lograr una aplicación y una apariencia óptimas, el barniz se debe calentar a 32 °C (90 °F).

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Consulte la documentación sobre los equipos de pulverización para conocer las recomendaciones de configuración.

Depósito a presión (recomendado)

Alimentación por gravedad

Pistola de succión

Pistola a presión asistida por aire

APLICACIÓN

- Aplíquelo con una técnica de capa cruzada: una capa húmeda con un movimiento de arriba hacia abajo y una segunda capa semihúmeda con un movimiento de lado a lado. Deje orear de 30 segundos a 5 minutos entre capas. Por lo general, cuanto más corto es el tiempo de oreo, más liso queda el acabado.
- El barniz Imron EZ-3460 se puede aplicar húmedo sobre húmedo sobre colores sólidos y metálicos de la capa base Imron Elite EB/colores sólidos de la capa de acabado Imron Elite EA con tiempos de oreo mínimos.
- Para aplicaciones húmedo sobre húmedo, el color de base se debe activar con el activador Imron EZ-3461S.
- Las capas base Imron Elite EG y EW se deben dejar orear durante 30 minutos antes de aplicar el barniz.
- Las capas base Imron Elite EF y EX en colores sólidos se deben dejar orear durante 30 minutos antes de aplicar el barniz.
- Se recomienda dejar curar las capas de acabado Imron Elite EA/EF/EX en colores metálicos durante la noche antes de aplicar el barniz a fin de evitar que se formen manchas en las escamas metálicas.
- La capa base y la capa de acabado Imron Elite se deben lijar ligeramente si se dejan secar durante más de 16 horas antes de la aplicación del barniz Imron EZ-3460.
- Al aplicar una segunda capa de Imron EZ-3460S, deberá lijar la superficie si el esmalte se secó al aire durante más de 16 horas o si se secó a la fuerza.
- El barniz Imron EZ-3460S solo se puede reparar con más capas del mismo barniz. No utilice otros productos para reparaciones puntuales o de panel. El activador Imron EZ-3461S se debe utilizar en la capa base/capa de acabado Imron durante la reparación del acabado de la capa base Imron/Imron EZ-3460S.
- Para la aplicación mediante depósito a presión, el líquido se debe aplicar en un índice de 10-12 onzas líquidas por minuto.

SOLVENTES DE APLICACIÓN

No es necesaria ninguna reducción; el producto está listo para pulverizar con menos de 3,5 lbs. /gal de COV al momento de la activación. Si se aplica una reducción adicional, el contenido de COV puede superar la cifra de 3,5.



SOLVENTES DE LIMPIEZA

- Acetona 130™
- Diluyente de laca 105™
- Limpiador de pistolas con bajo contenido de COV 107™
- Solvente de limpieza con bajo contenido de HAPS 108™

COMENTARIOS ADICIONALES

Si se calienta el material activado por encima de los 110 °F (43 °C), esto acortará la vida útil y hará que el producto se gelifique.



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

77 °F (25 °C) y 50 % de humedad relativa al espesor de película recomendado

	Sin 389S	Con 389S
Seco al tacto	4-6 horas	1-2 horas
Libre de pegajosidad	10-12 horas	2-4 horas
Apto para cinta de enmascarar	12-24 horas	4-6 horas
Seco para el montaje	72 horas	72 horas

SECADO FORZADO

30 minutos a 140-160 °F (60-71°C).



PROPIEDADES FÍSICAS

Temperatura máxima de servicio:	200°F (92°C) en servicio continuo 300 °F (148 °C) en calor intermitente
Peso por galón (solo el componente)	7,86 lbs.
Peso por litro (solo el componente)	942 gramos
Espesor sugerido de la película seca	1,8 – 2,2 mil
Brillo	Alto
Color	Transparente
Punto de oreo (copa cerrada)	Ver ficha técnica/ficha técnica de materiales
Vida útil	12 meses como mínimo

RTS mezclado en proporción 3:1 con:

Incluye 389S	EZ-3461S
Peso en galones, libras por galón	8,17
Peso en galones, gramos por litro	979
COV en envase, libras por galón	3,3
COV en envase, gramos por litro	398
COV menos solventes exentos, libras por galón	3,5
COV menos solventes exentos, gramos por litro	414
Sólidos en peso	56,1%
Sólidos en volumen	48,3%
Part. volátiles en peso	43,9%
Agua en peso	0,0%
Agua en volumen	0,0%
Solventes exentos en peso	3,2%
Solventes exentos en volumen	3,9%
Cobertura teórica por galón RTS a 1 mil DFT	775 pies ² (72,0 m ²)

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE COV



IMRON®

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos de COV en su zona.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica/ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni sude el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Fecha de revisión: Noviembre de 2021

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
axalta.us

En Canadá:
1.800.668.6945
axalta.ca

