



Capa de acabado Excel™ Pro con 2,8 COV (Calidad EZ)



GENERALIDADES

DESCRIPCIÓN

Una capa de acabado de uretano acrílico de dos componentes con 2,8 lb/gal (340 g/l) de COV, diseñada para aplicaciones generales y de panel. El Excel Pro es ideal para los pintores que desean un lograr acabado rentable que ofrezca un buen rendimiento, buena capacidad de color y muy buen aspecto. Disponible en colores sólidos y metálicos, esta capa de acabado utiliza la plataforma de reductor de temperatura múltiple de Axalta.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

Compatible con los sistemas de imprimación para transporte de Axalta.

NO RECOMENDADO PARA

- Servicio de Inmersión
- Usar sobre acabados lacados

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Resistencia química	EXCELENTE
Resistencia a la intemperie	MUY BUENA
Resistencia a la humedad	EXCELENTE
Resistencia a los ácidos	EXCELENTE
Resistencia a los álcalis	EXCELENTE
Resistencia a los solventes	MUY BUENA
Resistencia a la abrasión	EXCELENTE
Flexibilidad	EXCELENTE



MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Mezcle completamente antes de la activación. Se recomienda el uso de un agitador Cyclone®. Combine los componentes y mezcle bien. Filtre el material antes de la aplicación por pulverización.

Componente	Volumen
Excel™ Pro Calidad "EZ"	2,5
Activador 15309S™ con bajo contenido de COV	1

ADITIVOS

Extensión de vida útil:

Agregue 2 onzas de acelerador 189S™ por galón listo para pulverizar.

Mayor tiempo de curado (reparación de zonas pequeñas, rayas):

Agregue hasta 2 onzas de acelerador 389S™ por galón listo para pulverizar.

Nota: El acelerador 8989S™ acorta la vida útil y no se recomienda.

VISCOSIDAD

Dependiendo del color 10-20 segundos en copa Zahn No. 3.

TIEMPO DE INDUCCIÓN

No requiere tiempo de inducción.

VIDA ÚTIL - 70 °F (21 °C)

30 minutos con la activación
 1 hora con acelerador 189S™
 45 minutos con acelerador 389S™



APLICACIÓN

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Consulte la documentación sobre los equipos de pulverización para conocer las recomendaciones de configuración.

Depósito a presión (recomendado)

Alimentación por gravedad

Pistola de succión

Pistola a presión asistida por aire

APLICACIÓN

- El líquido del depósito a presión se debe aplicar en un índice de 10-12 onzas por minuto.
- Aplíquelo con una técnica de capa cruzada: una capa húmeda con un movimiento de arriba hacia abajo y una segunda capa semihúmeda con un movimiento de lado a lado. Deje orear de 30 segundos a 5 minutos entre capas. Por lo general, cuanto más corto es el tiempo de oreo, más liso queda el acabado.
- Al recubrir el Excel™ Pro con otra capa del mismo material, deberá lijar la superficie si el esmalte se secó al aire durante más de 16 horas o si se secó a la fuerza.

SOLVENTES DE APLICACIÓN

El contenido de COV con el material listo para pulverizar está por debajo de las 2,8 lbs. /gal de COV al momento de la activación. Si se aplica una reducción adicional, el contenido de COV puede superar la cifra de 2,8.

SOLVENTES DE LIMPIEZA

Acetona 130™

Diluyente de laca 105™

Limpiador de pistolas con bajo contenido de COV 107™

Solvente de limpieza con bajo contenido de HAPS 108™

COMENTARIOS ADICIONALES

Si se calienta el material activado por encima de los 110 °F (43 °C), el producto se gelifica.



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

Tiempo de curado al espesor recomendado: 77 °F (25 °C) y 50 % de HR

Seco al tacto	Con 189S™	Con 389S™
Libre de pegajosidad	3-5 horas	30-60 minutos
Apto para cinta de enmascarar	6-8 horas	2-3 horas
Seco para el montaje	10-12 horas	3-5 horas
	72 horas	72 horas



SECADO FORZADO

30 min entre 120 °F y 140 °F (48 °C y 60 °C) después de un tiempo de oreo de 15 min después de la aplicación de la capa de acabado.

Guía de disolución punto a punto - 70 °F (25 °C) Y 50 % de HR

Activador	Reductor de mezcla	Tiempo de oreo
15309S™	Reductor 15375S™ de baja temperatura	5-10 min
15309S™	Reductor 15385S™ de temperatura media	10-15 min
15309S™	Reductor 15395S™ de alta temperatura	15-20 min
15309S™	Reductor 15397S™ de alta temperatura	20-25 min

Según la superficie que se esté recubriendo, la temperatura del aire y el flujo de aire de la cabina, las combinaciones anteriores de reductores de mezcla deberán facilitar la disolución del exceso de pulverización durante los tiempos indicados.

APLICACIÓN EN ZONAS DE CLIMA CÁLIDO

Además de usar el activador y los reductores de alta temperatura, agregue hasta un 10 % por volumen del aditivo de alta temperatura 15399S™ al color no activado Excel™ Pro y active en una proporción de 2,5:1.



PROPIEDADES FÍSICAS

Temperatura máxima de servicio:	200°F (92°C) en servicio continuo
Peso por galón (solo el componente)	Varios
Peso por litro (solo el componente)	Varios
Espesor sugerido de la película seca	1,8 – 2,2 mil
Brillo	Alto
Color	Disponibles en colores sólidos y metálicos.
Punto de oreo (copa cerrada)	Ver ficha técnica/ficha técnica de materiales
Vida útil	12 meses como mínimo

RTS mezclado en proporción 2,5:1 con:

Incluye 389S

	15309S
Peso en galones, libras por galón - Promedio	9,07
Peso en galones, gramos por litro - Promedio	1087
COV en envase, libras por galón - Máximo	2,5
COV en envase, gramos por litro - Máximo	300
COV menos solventes exentos, libras por galón - Máximo	2,8
COV menos solventes exentos, gramos por litro - Máximo	340
Sólidos en peso - Promedio	62,4%
Sólidos en volumen - Promedio	53,0%
Part. volátiles en peso - Promedio	37,6%
Agua en peso - Promedio	0,0%
Agua en volumen - Promedio	0,0%
Solventes exentos en peso - Promedio	10,0%
Solventes exentos en volumen - Promedio	12,6%
Cobertura teórica por galón RTS a 1 mil DFT	850 pies ² (79,0 m ²)

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos de COV en su zona.



SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica/ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Fecha de revisión: Noviembre de 2021

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
axalta.us

En Canadá:
1.800.668.6945
axalta.ca

